

## MEMO PAINT GLOSS

báze (A) + tvrdidlo (B)

Interiér



Omyvatelný



Transparentní



Na zdi a dřevěné povrchy

## VLASTNOSTI

- Vytvoří povrch s funkcí bílé tabule
- Vysoce omyvatelný lesklý povrch
- Lze opakovaně čistit



## POUŽITÍ

Sigma Memo je popisovatelný, dvousložkový nátěr na bázi polysiloxanu pro použití v interiéru. Vytváří na stěně transparentní lesklý omyvatelný povrch, který se dá popisovat fixy na bílé tabule (whiteboard markery) a fixy na skleněné výlohy (window markery). Lze použít na zeď opatřenou vhodným nátěrem (např. sádrokarton, sádrové omítky, architektonický beton atd.) a na dřevěné povrchy nebo povrchy na bázi dřeva (např. laminované desky, desky MDF, HDF).



## PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací pevný, čistý, suchý, odmaštěný, zbavený prachu a jiných nečistot. Dřevěné povrchy nejprve do hladka zbruste. Minerální povrchy a sádrokartonové desky musí být opatřeny finálním nátěrem oděruvzdorným za mokra (min. tř. 2 dle ČSN EN 13300), nejlépe Balakryl UNI, příp. Primalex Fortissimo. Pro docílení hladkého povrchu minerálních podkladů aplikujte nejprve tenkovrstvou stěrku a důkladně napenetrujte.



## APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Před použitím bázi (složka A) důkladně promíchejte, následně přidejte tvrdidlo (složka B) a míchejte cca 3 minuty, aby se složky spojily. Nelze použít bez tvrdidla (složka B). **Po smíchání je nutné použít směs maximálně do 4 hodin.** Aplikujte vhodným válečkem nebo štětcem při teplotě povrchu a okolí +5 až +30 °C a relativní vlhkosti vzduchu méně než 80%. Pro získání požadovaného efektu postačuje jedna vrstva nátěru. Nátěr je ideální aplikovat na celou plochu stěny až k podlaze, protože má velkou tendenci stékat přes vymezení malířské pásky i zatékat za ně. Pokud se i přesto rozhodnete vymežit určitou plochu, nejlépe se hodí vymezenou plochu pro aplikaci Sigma Memo oblepit zakrývací páskou, přičemž na spodní

okraj je doporučena páska s folií tak, aby zůstal volný okraj (cca 3-5 cm) podkladové barvy Balakryl UNI pro případné opravy nechtěného zatečení nátěru Sigma Memo pod pásku. Po aplikaci Sigma Memo (nejlépe molitanovým válečkem) v požadovaném množství je třeba zakrývací pásku opatrně odstranit, ideálně po 3 - 6 hodinách. V případě předčasného odstranění dojde k pokračujícímu stékání nátěru Sigma Memo. Případné defekty (nerovné okraje) lze druhý den opravit zbytkem podkladové barvy.

**POZOR:** Pokud by byl nátěr Sigma Memo aplikován na nedoporučené (tj. neomyvatelné) barvy, hrozí žloutnutí podkladu nebo jeho odlupování. **POZOR:** V některých případech může dojít k tomu, že odstín po aplikaci Sigma Memo může být vnímán jako tmavší než před jeho aplikací.

Nepoužívejte na čerstvý nátěr. Před aplikací Sigma Memo nechte podkladový nátěr (např. Balakryl UNI) nejméně 24 hodin zasychat. Používejte nářadí na jedno použití nebo po skončení nátěru umyjte nářadí ředidlem White Spirit nebo S 6006.

Během natírání a po jeho skončení, než budete prostor využívat, zajistěte větrání místnosti.

**Nářadí pro aplikaci:** molitanový váleček, štětec

**Čištění tabule:** Doporučujeme použít speciální prostředek na čištění bílých tabulí. Konkrétně doporučujeme čistič na bílé tabule Kores Whiteboard Cleaner nebo Centropen Whiteboard spray cleaner. Povrchy natřené se Sigma Memo Paint doporučujeme nechat popsané maximálně 7dní. Po této době může docházet k horší čistitelnosti povrchu.



## DOBA SCHNUTÍ

Při teplotě 20 °C a rel. vlhkosti 50 %

Suchý: po 24 hodinách

Popisovatelný: po 7 dnech

Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu zpomalují zasychání.



## TECHNICKÉ ÚDAJE

**Hustota produktu:** 1,12 g/cm<sup>3</sup>  
**Obsah netěkavých látek – sušiny:** max. 97,9% obj.  
**Tloušťka nátěru:** za mokra 25 μm

## INFORMACE O PRODUKTU

**Balení (L):** 0,8  
 (0,68 l složka A + 0,12 l složka B)

## Složka A+B

**Barevné odstíny:** transparentní  
**Konečný vzhled:** vysoce lesklý  
**Vydatnost:** 10 - 12m<sup>2</sup>/l v jedné vrstvě na minerální povrchy  
 20- 25m<sup>2</sup>/l v jedné vrstvě na povrchy ze dřeva (laminované a jiné)  
 Vydatnost závisí na způsobu aplikace, kvalitě a savosti povrchu.

## MEMO PAINT GLOSS

báze (A) + tvrdidlo (B)



## BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

**Báze – složka A - Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.** Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte ochranné rukavice. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Zamezte vdechování par. Uniklý produkt seberte. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

**Nebezpečné složky:** 4,4'-Isopropylidenedicyclohexanol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane (CAS: 30583-72-3); bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate (CAS: 41556-26-7); methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate (CAS: 82919-37-7)

**VOC: IIA/j**, maximální hraniční hodnota obsahu VOC je: **500 g/l** (2010); tento výrobek obsahuje max. **140 g/l** VOC ve stavu připraveném k použití.

Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku, který naleznete na [www.velkoobchodbarvylaky.cz](http://www.velkoobchodbarvylaky.cz)



## VAROVÁNÍ

**Tvrdidlo – složka B - Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci.** Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte ochranné rukavice. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. Používejte ochranný oděv. Zamezte vdechování par. **PŘI VDECHNUTÍ:** Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. **PŘI POŽITÍ:** Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. **PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):** Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

**Nebezpečné složky:** 3-aminopropyltriethoxysilan (CAS: 919-30-2)



## NEBEZPEČÍ

Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku, který naleznete na [www.velkoobchodbarvylaky.cz](http://www.velkoobchodbarvylaky.cz)



## SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě při teplotě +5 až +35 °C. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte. **Přepravujte ve svislé poloze, aby s nesmíchanými složkami nemohlo dojít k úniku produktu.** Nesmí zmraznout. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu **minimálně 2 roky od data výroby uvedeném na obalu.**



## OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.

Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme kupujícímu nebo uživateli odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Sledujte aktualizace Technického listu na [www.velkoobchodbarvylaky.cz](http://www.velkoobchodbarvylaky.cz)

Datum poslední revize 8/2018